

AQUASeal® Pafuki

## Kirjeldus

AquaSeal® Pafuki on veepõhine sideaine kombinatsioon, mis on valmis vajaliku konsistentsiga puidupahtli valmistamiseks. AquaSeal® Pafuki pahtlisegu saab kasutada pragude ja puitpinna vigastuste täitmiseks ning parandamiseks kõigil puitpindadel, sh kõvadest puiduliikidest parkett- ja laudpõrandatel.

## Üldinfo

- Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse korral.  
Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et kasutustingimused oleksid sobivad.

Ladustamine / transport

- Toote eluiga avamata tehasepakendis on minimaalselt 18 kuud, tingimusel, et toodet transporditakse ning hoiustatakse kuivas ning jahedas kaitstuna kuumumise eest.
- Toote külmumisel (ka osalisel) kaotab toode oma vajalikud omadused.
- Pooleldi kasutatud kõvendi säilitamiseks peab pakenid kork oleme õhutihedalt suletud!
- 

## Kasutamine

AquaSeal® Pafuki segatakse puidu lihvimistolmuga, saavutades pahtlilabidaga kasutamiseks soovitud homogeense konsistentsi. Parim puidutolm saadakse mitmekettalise lihvimisseadme ja abrasiivmaterjali Grid 80 kasutamisel. Samas lintlihvmasinaga piki puidukiudu lihvimisel saadud puidutolm ei ole soovitatav võimalike pikkade rebenenud puidukiudude tõttu.

Puidupahtliga saab täita kuni 2 mm laiuseid pragusid ja ühenduskohti, täites prao täielikult pahtliseguga. Kui pahtlisegu puidutolmusisaldus on vähene, kahaneb see kuivamisel nähtavalt. Kui pahtlisegu sisaldab liigselt puidutolmu, võib nake puiduga olla ebapiisav ning see võib lihvimise ajal pragudest lahti rebeneda.

Valmistatud pahtlimass tuleb kiiresti ja korraga ära kasutada. Pahtli pinnalekandmiseks tuleb kasutada roostevaba pahtlilabidat. Pärast pahtlimassi kuivamist saab teostada põrandalõpliku lihvimise. Lõpliku lihvimise käigus tuleb veenduda, et puidupinnale pole jäänud pahtlimassi jääke.

AquaSeal® Pafuki pahtlimassiga töödeldud põrandad võib viimistleda sobiva õli- või lakisüsteemiga Berger-Seidle tootevalikust. Enne põrandalõpliku viimistlemist tuleb olla kindel, et kasutatud pahtlimass on täielikult kuivanud!

Pahtlimassi valmistamiseks tuleb kasutada eraldi anumad – pahtlit ei tohi segada otse põrandapinnal, et vältida laikude tekkimist. Alati tuleb kasutada lihvimistolmu samalt põrandalt, mida kavatsetakse pahteldada!

Praod ja ühenduskohad, mis on laiemad kui 2 mm, tuleb enne pahteldamist täita sobiva puiduliistu või mõne muu täitematerjaliga (nt AquaSeal® PAK-Stop või AquaSeal® FlexFill Color). Lihvimistolmu ja parandatav põrand peavad olema mustuse- ja vahavabad.

## Kuivamine

Standardsetes kliimatingimustes (23°C / 50% suhteline õhuniiskus) saab pahteldatud põrandat lihvida umbes 30–45 minuti möödudes. Laiemad praod või sügavad puiduvigastused kuivavad siiski oluliselt kauem. Põrandat ei tohi lihvida enne, kui kasutatud pahtlimass on täielikult kuivanud!

## Materjalikulu

Sõltuvalt pinnalekandmisest ja kasutuskohast:

- 1 pahtlilabidaga kantud pindpahtelduse kiht:
  - umbes 50 ml/m<sup>2</sup> või umbes 20 m<sup>2</sup>/l
- Sõltuvalt pragude / parketivahede laiuusest, sügavusest ning tihedusest võib pahtli kulu märgatavalt suureneda.

Ohutus

Järgnevad infodokumendid ja allikad on olulised:

- **Üldine:** reeglistik ning tavad puitpõrandate viimistlemisel
- **Viimistletud:** puitpõrandate puhastamine ja hooldus
- **Toote ohutuskart (MSDS)**

\* Kui tehnilise tootekirjelduse sisu erineb etiketil olevast infost, tuleb alati lähtuda ettevõtte kodulehel olevast tootekirjeldusest. Muu trükitud materjali sisu ajakohastatakse regulaarselt.