

AQUASEAL® NATURALWHITE

Kirjeldus

AquaSeal® NaturalWhite on veepõhine, kahekomponentne tippkvaliteediga viimistluslakk puit- ja parkettpõrandatele. Toote retsept põhineb kõrgkvaliteetsel polüuretaanil, tagades suure kulutuskindluse, vastupanu kodukemikaalide toimele ning kasutusvõimaluse suure koormusega põrandatel- nii tihedatel kui ka pehmematel puiduliikidel. Tänu toote eriomadustele ning elastsusele on AquaSeal® NaturalWhite kasutatav ka korkpin-dadel.

Olemasolevad sertifikaadid/ heakskiidud



Giscode:	W2/DD+
Emicode:	EC1
AbZ-Nr.	Z-157.10-47
Sobilik mänguasjadele:	DIN EN 71-3:
Vastupidavus sülele ja	
higile :	DIN 53160:
Libisemiskindlus:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R10 R11 (with AquaSeal® Antislip Add)
Nakketugevus:	DIN EN ISO 2409
Kulumiskindlus:	DIN 68861
Tulepüsisvus:	Cfl-s1 vastavalt DIN EN 14342, juhul kui kaetav puit on Cfl-s1 sertifitseeritud ning toodet on kasutatud vähemalt 100 g/m²
BvB:	Heaks kiidetud
Breeam:	Heaks kiidetud
Minergie-ECO:	Heaks kiidetud

Läikeaste (mõõdetud 60°)*

Ultramatt (<5)

Märkused

Kasutamisel poorsetel ning tugevasti imavatel puiduliikidel (nt pöök, vaher jms), soovitame eelnevat kruntimist/ töötlemist kruntlakidega AquaSeal® FlexPrimer või AquaSeal® ExoBloc; sobib ka põrandaõli Classic BaseOil (color). SolvSeal UniQuickPrimer kasutamine krundina on lubatud. Vähendamaks parketi külgliimimise riski, soovitame kindlasti põranda kruntimisel kasutada üht ülealtoodud kruntimistoodetest. Kui soovitud on võimalikult naturaalne ning hele põranda väljanägemine (peale kruntimist), soovitame kasutada võimalikult heledaks toonitud õli või siis Nordic White aluslakki. Tumedate puiduliikide lakkimisel tuleks eelistada toodet AquaSeal® RoyalMat, kuna Natural White on vähesel määral pigmenteeritud ning eksisteerib risk nähtavate pigmendikogumite tekkimiseks lakitava puidu ebatasasustel. Vältige kanistriga mitte kaasasolevate kõvendite kasutamist!

Kasutamine

AquaSeal® NaturalWhite segatakse vahekorras 10:1 AquaSeal® NaturalWhite Härter kõvendiga (komplektis) toote originaalkanistris. Segada hoolikalt kanistrit raputades kohe peale kõvendi lisamist. Peale segamist/ enne kasutamist tuleb segul lasta vähemalt 10 minutit seista. Valmisseguga kasutusaeg on 2 tundi- soovitame segada ainult tööks vajaliku koguse lakki ja kõvendit! NB! Kuigi valmisseguga säilitab oma viskoossuse kanistris ca ööpäevaks, ei sobi see enam pindlakikihina kasutamiseks (oluliselt vähenenud kulutuskindlus). Siiski võib segu kasutada kruntimiseks, soovituslikult teraslabidaga pinnale kandes. Kõvendiga segatud toode eraldab CO₂ – seetõttu ei tohi segu kanistrit õhutihedalt sulgeda vältimaks kanistri paisumist/ lekkimist. Kasutusvalmis, kõvendiga segatud toodet kantakse pinnale pintslil/ rulliga 2-3 kihina.

Spetsiifilised nõuanded

AquaSeal® NaturalWhite soovitatakse kasutada heledatel puiduliikidel kui eesmärgiks on saavutada võimalikult hele, naturaalne põrand. Toodet kantakse pinnale 3-4 õhukese kihina, saavutamaks ca 210-250 g toote summaarne märgkiht. Õhukeste ühtlaste kihtide saavutamiseks soovitame kasutada 6-7 mm kiupikkusega rulli. Ühe pinnalekantava kihi optimaalseks lakikuluks on 70-90 ml/m². AquaSeal® NaturalWhite ei soovitata pinnale kanda lakikilbidaga! Kuna iga lakikihi suureneb pinnalekantava pigmendi intensiivsus, võib 1-2 viimase kihina kasutada ka toodet AquaSeal® RoyalMat. Sellisel juhul väheneb puitu heledamaks muutev efekt. Kasutades krundikihina Classic BaseOil white õli või Aquaseal Naturalwhite krunti, suureneb puitu valgendav efekt. AquaSeal® Flex-Primer krunti võib samuti krundikihina kasutada- selliselt saab samuti varieerida lõpptulemuse heledust. Parima soovitud tulemuse saavutamiseks soovitame lakisüsteemi testida proovipinnal.

Kuivamisae

Kuigi pinnalekantud lakikiht kuivab 3-4 tunniga, soovitame piir-duda 1 lakikihi pinnalekandmisega päevas – selliselt on minimeeritud puidu paisumine/ pundumine ning kaasnev külgsurve. Pinnalekantud lakikiht on üldjuhul valmis vahelihvimiseks ning ettevaatlikult pinnal kõndimiseks umbes 3-4 tunni möödudes. Optimaalne ruumi temperatuur lakkimisel on vahemikus 15 - 25°C/40 – 65% suhtelist õhuniiskust. Kõrgem ruumi temperatuur ning madal õhuniiskus kiirendab lakikihi kuivamist ning madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus omakorda pikendab kuivamisae-ga. Ebapiisava ventilatsiooni, ettenähtust madalama temperatuuri ning paksema lakikihi korral pikeneb kihtide kuivamisae-ga märkimisväärselt. Lakitud põrand on kõndimiseks valmis 24 tunni möödudes viimasest lakikihist. Lakitud põranda täielikuks koormamiseks, hooldusvahendite kasutamiseks ning vaipadega katmiseks tuleb oodata 7 päeva möödumist.

Laki kulu

Sõltuvalt puiduliigist ja kasutatavast töövahendist:

AQUASEAL® NATURALWHITE

1 lakirulli kiht:

umbes 70-90 ml/m² või umbes 11-14 m²/l

Ladustamine / transport

Toote eluiga avamata tehasepakendis on minimaalselt 12 kuud, tingimusel, et toodet transporditakse ning hoiustatakse kuivas ning jahedas kaitstuna külmumise eest.

Toote külmumisel (ka osalisel) kaotab toode oma vajalikud omadused.

Pooleldi kasutatud kõvendi säilitamiseks peab pakendi kork olema õhutihedalt suletud!

Tööstuslikult lakitud valmisparketi lakkimine

AquaSeal® NaturalWhite nakkub enamasti piisavalt tööstuslikult lakitud põrandapindadele. Siiski ei ole võimalik seda alati väita-seetõttu tuleb sellise hoolduslakkimise vajaduse korral teha nakketest põranda vähenähtavas/ kasutatavas kohas. Enne sellise testi tegemist tuleb kogemusele tuginedes põrand hoolikalt puhastada Brilliance Cleaner L94 vahaeemaldiga ning seejärel niiske põrandamopiga hoolikalt pesta. Pärast põranda kuivamist tuleb põrandapind karestada kasutades grid 120 lihvimispaberit. Lisainfot meie korporatiivveebilehelt (inglise keeles): Technical Special Information No. 05.

Üldised soovitused

Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul.

Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et toote kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.

Täiendav vajalik info

Järgnevad infodokumendid ja allikad/ teadmised on olulised:

- Üldine reeglistik ning tavad puitpõrandate viimistlemisel
- Viimistletud puitpõrandate puhastamine ja hooldus
- Toote ohutuskaart (MSDS)
- Kasutage lihvimistööl P2 klassi tolumumaski.
- Söömine, joomine, suitsetamine koos laki kasutamisega või selle järel ei ole lubatud!
- Töövahendid puhastage vee ja seebiga vahetult pärast kasutamist.
- Järgige tavapäraste laki- ja värvitoodete jättemekäitlusreegleid!

* Toote kuivamisjärgne läige sõltub pinnalekandmise meetodist, aluskihist ja ruumi kliimatingimustest

** Kui Tehnilise tootekirjelduse sisu erineb etiketil olevast infost, tuleb ettevõtte kodulehel olevat tootekirjeldust lugeda alati kehtivaks. Muu trükitud materjali sisu ajakohastatakse regulaarselt.