

BERGERBOND D1U

Kirjeldus

BergerBond D1U on madala emissioonitasemega 1-komponentne dispersioonliim PVC-katete, CV-katete, püsivate mõõtmatega LVT, linoleumi ning tekstiilpõrandakatete ja vaipade liimimiseks.

Üldinfo

Värvus: beež

Sobivus põrandaküttele: jah

Vastupidavus ratastel koormusele DIN 12529: vastupidav

Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone.

Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse korral. Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et kasutustingimused on asjakohaselt täidetud.

Täiendav vajalik info

Järgnevad infodokumendid ja allikad on olulised:

- Üldine reeglistik ning tavad põrandakatete liimimisel/paigaldamisel
- Paigaldatava põrandamaterjali tootja juhised ja kehtivad standardid
- Toote ohutuskart (MSDS)

Kui tehnilise tootekirjelduse sisu erineb etiketil olevast infost, tuleb alati lähtuda ettevõtte kodulehel olevast tootekirjeldusest. Muu trükitud materjali sisu ajakohastatakse regulaarselt.

Sertifikaadid / heakskiidud

- Blauer Engel
- Giscod: D1
- Emicod: EC1
- AbZ-Nr.: Z-155.20-556
- Breeam: heaks kiidetud

Märkus!

Ära kasuta BergerBond D1U temperatuuril alla +15°C ja/või üle 75% RH. Külmal aastaajal peavad materjalid ja aluspõrand olema sama temperatuuriga enne paigaldamist.

Linoleumi paigaldamisel peavad materjal ja põrandakate olema vähemalt +18°C. Tutvu kindlasti linoleumi tootja paigaldusjuhistega ruumi kliimatingimuste osas.

Kasutamine

BergerBond D1U kantakse aluspinnale sobiva hammastusega liimikammi abil. Pärast pinnalekandmist ja vajalikku ooteaega võib põrandakatematerjali paigale liimida. Suruda piisava koormusega (koormusrulli abil) kogu katte ulatuses, et tagada katte aluspinna piisav märgumine/kontakt liimiga. Soovitame koormusrulliga surve avaldamist ca 30–45 minuti möödudes pärast katte paigale asetamist.

Võib juhtuda, et umbes 10 minuti möödumisel peale koormusrullimist võivad põrandakatte servad ja otsad (kaardu tõmbuvad ühendused) vajada täiendavat koormusrullimist. Võimaluse korral tasub ühenduskohad ja paanide lõpuühendused täiendavalt raskustega koormata. Liim kuivab täielikult 24 tunni möödudes.

Kui ühenduskohad vajavad jootmist/kokkusulatamist, tohib seda teha alles pärast liimi täielikku kuivamist: minimaalselt 24 tunni möödumisel, kuid parim on oodata umbes 48 tundi liimimisest.

Liimijäägid tuleb eemaldada niiske lapi abil koheselt. Kuivanud liimijääkide eemaldamiseks võib kasutada Brilliance Cleaner L91 niisutatud lappi.

Toote kulu

- **PVC, CV, design LVT põrandakatted:** umbes 300 g/m² liimikammiga A2
- **Linoleum:** umbes 400 g/m² liimikammiga B1
- **Tekstiilkatted:** umbes 350–500 g/m² liimikammiga B1 või B2, sõltuvalt põrandakatematerjali tagaküljest

Kuivamine

- **Õhutusaeg põrandal:** 0–15 min (PVC plaadid kuni 20 min)
- **Tööaeg peale õhutamist:** umbes 20 min
- **Valmis koormamiseks:** 24–48 h, sõltuvalt katematerjalist
- **Lõplik tugevus:** 72 h

Kõik toodud andmed põhinevad standardsetel kliimatingimustel (23°C / 50% RH). Kui kasutustingimused erinevad standardtingimustest, muutuvad ka kuivamisajad!

Aluspõrand

Aluspõrand peab olema puhas (saastevaba), kuiv (püsivalt kuiv!), tugev, tasane ja pragudeta. Põranda siledus/tasasus peab olema sobilik katte liimimiseks!

Nõrgalt seotud põrandakihid, pahtli- või liimijäägid tuleb mehaaniliselt eemaldada! Põranda ebatasasused tuleb töödelda sobiva pahtli või tasandusseguga.

Mitteimavad aluspõrandad – nagu näiteks asfaldipõhised pinnad – tuleb eelnevalt tasandada vähemalt 2 mm paksuse pahtli või tasandussegu kihiga. Kasutatav pahtel/tasandussegu peab enne liimimist olema täielikult kuivanud/kõvenenud. Vajadusel võib kasutada krundina BergerBond Primer D.

Säilitamine / transport

Säilib vähemalt 15 kuud alates tootmiskuupäevast, kui transporditakse ja hoitakse jahedas ja kuivas kohas ning originaalpakendit ei ole avatud. Kaitsta külma eest.

Ohutus

Koostises on vastavalt Vdl-RL 01 polümeerdispersioonid, modifitseeritud sideained, säilitusained, mineraalsed täiteained, lisandid ja vesi.

Toode sisaldab 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [MIT], 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one [BIT].

Täiendava info saamiseks tutvu toote ohutuskardiga (MSDS).

- Hoida lastele kättesaamatus kohas!
- Kasutamine vaid ventileeritud keskkonnas.
- Söömine, joomine ja suitsetamine koos liimi kasutamisega ei ole lubatud!
- Kasutada sobivaid kaitseprille.
- Toote sattumisel silma loputada ohtralt veega ja pöörduda arsti poole.
- Kasutada kummikindaid toote käitlemise ajal.
- Kanda pikki pükse, vältida toote sattumist nahale.
- Nahale sattunud toode eemaldada koheselt; pikaajaline kokkupuude võib nahka tõsiselt kahjustada.
- Pärast toote kasutamist või selle sattumist nahale pesta hoolikalt käsi.
- Tootejääke ei tohi valada kanalisatsiooni või loodusesse, käidelda vastavalt kehtivale ohtlike jäätmete käitlemise korrale.

Puhastamine

Puhastage koheselt pärast kasutamist, pestes vee ja seebiga. Kuivanud tootejäägid võib käidelda olmeprügina.