

AquaSeal® EcoGold

Kirjeldus

AquaSeal® EcoGold põhineb akrülaatpolümeeride ning polüüretaani dispersiooni hübriidsideainel. Ühekomponentse tootena on see kasutusvalmis, lihtne kasutada ning optimeeritud kuivamisajaga. AquaSeal® EcoGold on väga heade täteomadustega ning voolavusega, tagades ühtlase lõppviimistluse.

Üldinfo

- Vähendamaks parketi külgliimumise riski, soovitame kindlasti põranda kruntimisel kasutada AquaSeal® ExoBloc või AquaSeal® FlexPrimer kruntlakki. Alternatiivina on Classic BaseOil samuti kasutatav krundidna. SolvSeal UniQuickPrimer kasutamine krundina on lubatud.
- [Läikeaste \(mõõdetud 60°\)*](#)
- Ultramatt (< 10)
- matt (10-20)
- semigloss (poollääkiv) (30-40)
- gloss (lääkiv) (>80)

[Ladustamine / transport](#)

- Toote eluiga avamata tehasepakendis on minimaalselt 18 kuud, tingimusel, et toodet transporditakse ning hoiustatakse kuivas ning jahedas kaitstuna külmumise eest.
- Toote külmumisel (ka osalisel) kaotab toode oma vajalikud omadused.
- Pooleldi kasutatud kõvendi säilitamiseks peab pakenid kork oleme õhutihedalt suletud!
- AquaSeal® GreenStar segatakse vahekorras 10:1 AquaSeal® GreenStar Härter (kõvendiga, komplektis) toote originaalkanistris. Segada hoolikalt kanistrit raputades kohe peale kõvendi lisamist. Peale segamist/ enne kasutamist tuleb segul lasta vähemalt 10 minutit seista. **Valmissegu kasutusaeg on vähemalt 18 tundi!**
- Soovitav kasutuskord: 1x AquaSeal® ExoBloc või AquaSeal® FlexPrimer, seejärel 2x AquaSeal® GreenStar. Eriti kriitiliste kasutuskooormustega pindadel annab see parima tulemuse. Lubatud kulumiskindlus/ vajalik lakikihi paksus saavutatakse kandes lakirulliga 2 kihti lakki kruntlakile või siis 3 kihti lakki ilma krundita. Poorsete puiduliikide (näit. pöök, vaher, saar) katmisel tuleb kindlasti kasutada lakkimiseks lakirulli!
- Tuleb vältida liigvähese lakikoguse pinnalekandmist (poolkuiva rulliga) või lühikarvalise lakirulli kasutamist – vähim vajalik lakikogus on toodud allpool.
- Lakki saab kasutada pindlakina AquaSeal® SportMarking COLOR märgistuste või disainielementide lakkimiseks.

[Kuivamisaeg](#)

- Vältimaks liigse veekoguse viimist puitu, soovitame lakkida ühe kihi päevas – selliselt on tagatud puitu viidud vee piisav aurustumine. AquaSeal® GreenStar on üldjuhul valmis vahelihvimiseks ning ettevaatlikult pinnal kõndimiseks umbes 2-3 tunni möödudes (15-23°C/40-65% suhteline õhuniiskus).
- Ebapiisava ventilatsiooni, ettenähtust madalama temperatuuri ning paksema lakikihi korral pikeneb kihtide kuivamisaeg märkimisväärselt.
- Lakikiht on esmaseks kasutamiseks valmis 48 tunni möödudes standardtingimustes; lakitud põranda täielikuks koormamiseks, hooldusvahendite kasutamiseks ning vaipadega katmiseks tuleb oodata 7 päeva möödumist.

[Laki kulu](#)

- Sõltuvalt puiduliigist ja kasutatavast töövahendist:

- 1 apikaatori/ lakilabida kiht vahelakina:
- umbes 30 ml/m² või umbes 35 m²/l

- 1 lakirulli kiht:
- umbes 100 ml/m² või umbes 10 m²/l (350-550 sf/gal)

Ohutus

Toode võib ärritada nahka ja silmi. Vältida tooteaurude sissehingamist ning kontakti silmade ning nahaga. Kasutamine vaid ventileeritud keskkonnas. Peske hoolikalt käsi pärast toote kasutamist. Hoidke pakendit suletuna. Hoidke laste eest! Tootejääke ei tohi valada kanalisatsiooni või loodusesse, käideldge vastavalt kehtivale ohtlike jäätmete käitlemise korrale.

ventileeritud keskkonnas. Peske hoolikalt käsi pärast toote kasutamist. Hoidke pakendit suletuna. Hoidke laste eest! Tootejääke ei tohi valada kanalisatsiooni või loodusesse, käideldge vastavalt kehtivale ohtlike jäätmete käitlemise korrale. AquaSeal FlexPrimer ei sisalda formaldehüüde, PCP-d ega Lindan`i.

* Kui Tehnilise tootekirjelduse sise erineb etiketil olevst infost, tuleb ettevõtte kodulehel olevat tootekirjeldust lugeda alati kehtivaks. Muu trükitud materjali sisu ajakohastatakse regulaarselt.