

# AquaSeal® FlexPrimer

## Kirjeldus

AquaSeal® FlexPrimer on kvaliteetne veepõhine akrülaatkrunt kasutamiseks meie AquaSeal® viimistlusmaterjalide aluskihina. AquaSeal® FlexPrimeril on keskmine paisutav mõju puidukiududele ja neutraalne välimus. Seda saab kanda kõikidele puiduni lihvitud põrandatele. Vähendab parketi servade liimumist.

## - Üldinfo

Tootel on vähene servliimuvus ning seetõttu eriti sobilik tööstuslikult toodetud massiiv- ja mitmekihilistele parkettidele. Sobib kasutamiseks põrandaküttel. Puidusüü intensiivsemaks ja kontrastsemaks rõhutamiseks soovitame kasutada AquaSeal® ExoBloc kruntlakki.

## Ladustamine / transport

Toote eluiga avamata tehasepakendis on minimaalselt 15 kuud, tingimusel, et toodet transporditakse ning hoiustatakse kuivas ning jahedas kaitstuna külmumise eest.

Toote külmumisel (ka osalisel) kaotab toode oma vajalikud omadused.

[Tööstuslikult lakitud põrandad](#)

Toode ei sobi tööstuslikult lakitud põrandate värskenduslakkimise kruntlakiks ega pindlaki vahekihiks.

## Kuivamisaeg

Pindlakki võib krundiga töödeldud pinnale kanda normaaltingimustel (23°C/50% suhteline õhuniiskus) umbes 1 tunni möödumise; soovitav on samal päeva krundile kanda vaid üks kiht pindlakki – selliselt kasutades vabaneb lakkimise kaudu puitpinda tunginud niiskus piisavalt. Ebapiisava ventilatsiooni, ettenähtust madalama temperatuuri ning paksema lakikihi korral pikeneb kihtide kuivamisaeg märkimisväärselt

## Laki kulu

Sõltumatult puidupinnast ja selle karedusest/ poorsusest peab laki kulu pinnalekandmisel olema vähemalt 100 ml/m<sup>2</sup> ehk 10 m<sup>2</sup>/l

Eriti imavatele või poorsetele puiduliikidele kandmisel tuleb eeldada suuremat laki kulu. Ebapiisava koguse laki pinnalekandmisel võivad näha jääda rulli/ aplikaatorii servade jäljed mis tulenevad liigõhukesest lakikihist ning standardist kiiremast kuivamisest.

1 lakirulli kiht:

umbes 100 ml/m<sup>2</sup> või umbes 10 m<sup>2</sup>/l (350-550 sf/gal)

## Ohutus

Ühekomponentne vesipõhine kruntlakk AquaSeal FlexPrimer FlexSealer ei sisalda naha tundlikkust mõjutavat Aziridin`i. Toode võib ärritada nahka ja silmi. Vältida tooteaurude sissehingamist ning kontakti silmade ning nahaga. Kasutamine vaid ventileeritud keskkonnas. Peske hoolikalt käsi pärast toote kasutamist. Hoidke pakendit suletuna. Hoidke laste eest! Tootejääke ei tohi valada kanalisatsiooni või loodusesse, käideldge vastavalt kehtivale ohtlike jäätmete käitlemise korrale. AquaSeal FlexPrimer ei sisalda formaldehüüde, PCP-d ega Lindan`i.

\* Kui Tehnilise tootekirjelduse sise erineb etiketil olevst infost, tuleb ettevõtte kodulehel olevat tootekirjeldust lugeda alati kehtivaks. Muu trükitud materjali sisu ajakohastatakse regulaarselt.

## Üldised soovitused

Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul.

Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et toote kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.

## Täiendav vajalik info

Järgnevad infodokumendid ja allikad on olulised:

- Üldine reeglistik ning tavad puitpõrandate viimistlemisel
- Viimistletud puitpõrandate puhastamine ja hooldus
- Toote ohutuskaart (MSDS)