

AquaSeal® FlexFill

Kirjeldus

AquaSeal® FlexFill COLOR on silikoonivaba akrülaadipõhine tihendusmass parketivuukide ja ühenduskohtade tihendamiseks. Kõrgkvaliteetne tihendusmass on lihvitav pärast lühikest kuivamisega ning ülekaetav kõigi põrandalakkidega. AquaSeal® FlexFill COLOR on suurepärase liimumisomadustega ning kasutatav ka liimina. AquaSeal® FlexFill COLOR on elastne, lahustivaba ja lõhnatu; sobib kasutamiseks nii lakitud kui lakkimata põrandatel ning puitpindadel.

Üldinfo

Saadaolevad värvused

AquaSeal® FlexFill COLOR on saadaval järgmistes värvitoonides (värvitoonid tõlkimata - nagu pakendil):

- spruce, fir, European maple
- ash, pine, Canadian maple
- oak light, chestnut
- oak dark
- afrosia, iroko, jatoba
- beech bright, red oak light, yew
- beech dark, red oak dark, cherry, alder
- doussie, merbau, pear
- mahogany, azobe, teak
- wenge, smoked oak
- white
- light grey
- medium grey
- dark grey, anthracite
- black

Värvitooni saab identifitseerida pakendil oleva kirje abil.

[Ladustamine / transport](#)

Toote eluiga avamata tehasepakendis on minimaalselt 48 kuud, tingimusel, et toodet transporditakse ning hoiustatakse kuivas ning jahedas kaitstuna kuumuse eest.

- Tähelepanu: Kaitsta otsese päikesevalguse eest!

Kasutamine

AquaSeal® FlexFill COLOR kantakse vajalikku ühenduskohta tavalise silikoonipüstoli abil. Töödeldav / täidetav ala peab olema puhas, kuiv, vaba rasvast ja tolmust. Täidetavad vuugid tuleb kindlasti puhastada tolmuimeja abil. Rasva ja / või õlijägid täidetavas vuugis mõjutavad tihendusmassi nakkumist vuugiga!

Täidetava vuugi laius võib olla 10 – 30 mm.

Pärast vajalikku / piisavat kuivamist võib AquaSeal® FlexFill COLOR lihvida ja lakkida. Kuna nakkumist tihendusmassi ning lakikihi vahel on võimatu pika aja vältel üheselt mõõta, on tihendusmassi eelistatuim kasutusviis vuukide täitmisel pärast lakkimistöõde lõpetamist. Selleks peab viimane lakikiht olema täielikult kuivanud.

Pärast vuugi töötlemist ja tihendusmassi kuivamist tuleb põrand töödelda hooldusainega (nii välditakse tihendusmassi õrnalt kleepuvat olekut).

Täidetava vuugi servad kaetakse hoolikalt maalriteibiga. Sügavate vuukide täitmisel soovitame kasutada sobilikku vuuginööri või linti. Sellisel juhul nakkub AquaSeal® FlexFill COLOR ainult vuugi vertikaalsete külgedega. Kui vuuk täidetakse ilma vuuginööri põhjani, on oht, et ühenduskoha vastupidavus jääb mõnevõrra nõrgemaks (täidetud vuuki mõjutavad sel juhul jõud nii vuugi külgedelt kui põhjast). Kasutades sobivat vuuginööri (näit. BergerTool SmartCord), tagatakse kontakt vaid vuugi vertikaalpindadega ning see tagab vuugimassile puidu paisumise / kahanemise tõttu väiksema pinge.

Töötemperatuur: +5°C kuni +35°C.

Temperatuurikindlus pärast kuivamist: -20°C kuni +80°C.

Vuugimass kahaneb kuivamisel mõnevõrra; nähtav on see eelkõige laiade ja sügavate vuukide täitmisel. Seetõttu võib vajalikuks osutuda pärast vuugi esmast täitmist ja massi kuivamist teostada vuukimine veel kord.

Vuugimass saavutab oma lõpliku värvuse pärast täielikku kuivamist.

Kuivamine

Sõltuvalt ruumi kliimast ja vuugi mahust, võib AquaSeal® FlexFill COLOR lihvida ca 18-24 h möödudes. Valmisolek täielikuks koormamiseks saabub 48-72 tunni möödudes.

Pidage silmas, et ka pärast täielikku kuivamist säilitab AquaSeal® FlexFill COLOR teatava vähese kleepuvuse, mis tähendab, et pind võib tunduda kergelt haarduvana. See ei mõjuta kasutusmugavust, kuid võib põhjustada kergelt tolmuosakeste kinnitumist pinnale. Tegu on tootespetsiifilise omadusega ning seda tuleb pidada normaalseks tulemuseks. Seetõttu võib olla tarvilik lintlihvimisemasina rataste ümber lisateibi paigaldamine, et vältida materjalijääkide kleepumist rataste külge.

Toote kulu

Toote kulu saab arvutada valemiga: vuugi pikkus x vuugi laius x vuugi sügavus. Seda valemit saab kasutada standardsetes tingimustes ning see sobib enamikele põrandamaterjalidele, kuid spetsiifiliste materjalide või eritingimuste korral võib tegelik kulu varieeruda. Näiteks:

Vuuk on 20 m pikk, 1 cm lai ning 0,6 cm sügav.

$20\text{ m} = 2000\text{ cm} \times 1\text{ cm} \times 0.6\text{ cm} = 1200\text{ cm}^3 = 4 \times 310\text{ ml}$ mahuga AquaSeal® FlexFill COLOR tuubi.

Ohutus

Üldised soovitused

Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärgi vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul.

Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et toote kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.

Täiendav vajalik info

Järgnevad infodokumendid ja allikad on olulised:

Üldine reeglistik ning tavad puitpõrandate viimistlemisel
Viimistletud puitpõrandate puhastamine ja hooldus
Toote ohutuskaart (MSDS)

*Kui Tehnilise tootekirjelduse sisu erineb etiketil olevast infost, tuleb ettevõtte kodulehel olevat tootekirjeldust lugeda alati kehtivaks. Muu trükitud materjali sisu ajakohastatakse regulaarselt.