

M1 parketiliim

## Kirjeldus

1-komponentne SMP puitpõrandaliim, mis põhineb suure koormuskindlusega silaaniga modifitseeritud polümeeridel. Vastavalt standarditele DIN EN 14293 ja ISO 17178 sobib see liim pingeabaks liimimiseks: 10 mm paksused täispuitpõrandad, mosaiikpõrandad, puitlamellpõrandad ja eelviimistletud puitpõrandad, samuti massiivpuit. Sobib ka enamuse eksootilise puidu liimimiseks, puitplokisillutise RE/WE ja tööstuslike puitpõrandate liimimiseks. Liimi saab kasutada põrandaküttel, tooli ratastega koormatavatel põrandatel. Liim vähendab oluliselt põranda kasutamisel tekkivat heli. BergerBond M1 on lahustivaba, veevaba ja vähese plastifikaatorite emissiooniga, probleemivaba koos Berger-Seidle põrandaviimistlustoodete kasutamisega. M1 põrandaliimil on väga madal emissioonitase vastavalt rahvusvahelistele standarditele EMICODE EC1 ja LEED/GREENBUILDING ning M1 (Soome). Tootel on eriti tugev esmane nakkuvus, tugev püsiliimimisomadus ning kiire kõvenemine. Toode täidab ka niiskustõkkefunktsiooni, kui kasutatakse sobivat pealekandmisvahendit ja põrand kaetakse hoolikalt liimikihiga. BergerBond M1 võimaldab kadudeta, kiiret, kõva elastset ja ohutut liimimist, mis kompenseerib ka väiksemaid aluspõranda puudused.

## Üldinfo

### Tehnilised andmed

Töötlemis-/paigaldamisaeg: 25 kuni 35 minutit; Sobib kõndimiseks 3 kuni 5 tunni pärast; Sobib edasiseks tööks: 12 tunni pärast; Sobib põrandaküttele; Lahustivaba; Veevaba; Heli vähendav; Niiskustõkke omadustega. Kõik andmed põhinevad standardkliimas (23°C ja 50% suhteline õhuniiskus) professionaalsel toote kasutamisel ja toote andmelehe juhiste järgimisel. Kui tingimused erinevad standardkliimast, muutuvad kasutus- ja kuivamisajad ja väärtused!

Säilitamine / transportimine:

Säilib vähemalt 18 kuud alates tootmiskuupäevast, kui transporditakse ja hoitakse jahedas ja kuivas kohas ning originaalpakendit ei ole avatud. Kaitsta külma eest!

### Kasutamine

Erimärkused: Ärge kasutage BergerBond M1 tingimustes alla +15°C või üle 65% suhtelise õhuniiskuse. Külmal aastaajal liimi- ja põrandakattematerjal ning aluspind peavad olema samal temperatuuril enne kasutamist. BergerBond M1 liimijäägid on kergesti eemaldatavad.

BergerBond M1 kantakse ühtlaselt aluspinnale sobiva liimikammiga (näiteks: BergerTool Zahnspachtel B3, B7, B11, B15). Paigaldage kohe põrandakatte elemendid, materjali põhjalikult vajutades. Veenduge, et põrandakatte elementide alumine külg oleks täielikult liimiga kaetud. Järgige põrandamaterjali paigaldamisel konstruktsioonilisi deformatsioonivuuke.

Liimi kulu: 800–1300 g ruutmeetri kohta, sõltuvalt liimikammi hammastusest, põrandakatte tüübist ja aluspõrandast.

Aluspõrand: peab olema puhas (saastevaba), kuiv (püsikuiv!), tugev, tasane ja pragudeta. BergerBond M1 saab kombineerida BergerBond Primer P ja BergerBond Primer E- ga. Kui on oht aluspõranda kapillaarniiskuse tõusule, tuleb kontrollida, kas on järgitud vastavaid niiskusevastase tihendamise eeskirju. Põrandakütte puhul tuleb pidada vajalikuks aluspõranda kruntimist BergerBond Primer P või BergerBond Primer E-ga. Krunt peab piisavalt kuivama. BergerBond M1 saab peale kanda ka mitteimavate ja imavate aluspõrandate kruntimiseta (näiteks tsemendil, anhidriidil baseeruvatel tasandussegudel).

## Ohutus

Enne kasutamist lugege läbi tehniline andmeleht ning tutvuge toote ohutuskardiga.