

PARKETILIIM BERGER BOND M1X

1-komponentne SMP puitpõrandaliim, mis põhineb suure koormuskindlusega silaaniga modifitseeritud polümeeridel. Sobib 2- ja 3-kihilise parketi survevabaks liimimiseks. Toodet saab üldiselt kasutada ka mosaiikparketi ja püstise mitmekihilise parketi liimimiseks, aga nende puhul on siiski soovitatav kasutada liimi BergerBond M1P.

BergerBond M1X on lahustivaba, ei sisalda vett. Berger Bond M1X võimaldab kadudeta, kiiret, kõvaelastset ja ohutut liimimist, mis kompenseerib ka väiksemaid aluspõranda puudused.

TEHNILISED ANDMED:

- Töötlemis-/paigaldamisaeg: 25 kuni 35 minutit
- Sobib kõndimiseks 4 – 6 tunni pärast
- Sobib edasiseks tööks: 12 tunni pärast
- Sobib põrandaküttele
- Lahustivaba
- Veevaba
- Heli vähendav
- Niiskustõkke omadustega.

Kõik andmed põhinevad standardkliimas (23°C ja 50% suhteline õhuniiskus) professionaalsel toote kasutamisel ja toote andmelehe juhiste järgimisel. Kui tingimused erinevad standardkliimast, muutuvad kasutus- ja kuivamisajad ja väärtused!

Kasutamine

BergerBond M1x kantakse ühtlaselt aluspinnale sobiva liimikammiga (näiteks: BergerTool Zahnpachtel B3, B7, B11, B15). Paigaldage kohe põrandakatte elemendid, materjali põhjalikult vajutades. Veenduge, et põrandakatte elementide alumine külg oleks täielikult liimiga kaetud. Järgige põrandamaterjali paigaldamisel konstruktsioonilisi deformatsioonivooke. **Liimi kulu: 800–1300 g ruutmeetri kohta, sõltuvalt liimikammi hammastusest, põrandakatte tüübist ja aluspõrandast.**

Aluspõrand: peab olema puhas (saastevaba), kuiv (püsikuiv!), tugev, tasane ja pragudeta. BergerBond M1 saab kombineerida BergerBond Primer P ja BergerBond Primer E- ga. Kui on oht aluspõranda kapillaarniiskuse tõusule, tuleb kontrollida, kas on järgitud vastavaid niiskusevastase tihendamise

eeskirju. Põrandakütte puhul tuleb pidada vajalikuks aluspõranda kruntimist BergerBond Primer P või BergerBond Primer E-ga. Krunt peab piisavalt kuivama. BergerBond M1 saab peale kanda ka mitteimavate ja imavate aluspõrandate kruntimiseta (näiteks tsemendil, anhidriidil baseeruvatel tasandussegudel).

ERIMÄRKUSED:

Ärge kasutage BergerBond M1X tingimustes alla +15°C või üle 65% suhtelise õhuniiskuse. Külmal aastaajal liimi- ja põrandakattematerjal ning aluspind peavad olema samal temperatuuril enne kasutamist. BergerBond M1X liimijäägid on kergesti eemaldatavad.

ALUSPIND:

Aluspind peab olema puhas (saastevaba), kuiv (püsikuiv!), tugev, tasane ja pragudeta. BergerBond M1X saab kombineerida BergerBond Primer P ja BergerBond Primer E-ga. Kui on oht aluspõranda kapillaarniiskuse tõusule, tuleb kontrollida, kas on järgitud vastavaid niiskusevastase tihendamise eeskirju. Põrandakütte puhul tuleb pidada vajalikuks aluspõranda kruntimist BergerBond Primer P või BergerBond Primer E-ga. Krunt peab piisavalt kuivama. BergerBond M1X saab peale kanda ka mitteimavate ja imavate aluspõrandate kruntimiseta (näiteks tsemendil, anhidriidil baseeruvatel tasandussegudel).

SÄILITAMINE / TRANSPORTIMINE:

Säilib vähemalt 18 kuud alates tootmiskuupäevast, kui transporditakse ja hoitakse jahedas ja kuivas kohas ning originaalpakendit ei ole avatud. Kaitsta külma eest!

Ohutus

Enne kasutamist lugege läbi tehniline andmeleht ning tutvuge toote ohutuskaardiga.