

AQUASEAL® NATURALWHITE

Kirjeldus

AquaSeal® NaturalWhite on veepõhine, kahekomponentne tippkvaliteediga viimistluslakk puit- ja parkettpõrandatele. Toote retsept põhineb kõrgkvaliteetsel polüuretaanil, tagades suure kulumiskindluse, vastupanu kodukemikaalide toimele ning kasutusvõimaluse suure koormusega põrandatel – nii tihedatel kui ka pehmematel puiduliikidel. Tänu toote eriomadustele ning elastsusele on **AquaSeal® NaturalWhite** kasutatav ka korkpindadel.

Üldinfo

Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul. Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et toote kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.

- **Olemasolevad sertifikaadid / heakskiidud**
- **Giscode:** W2/DD+
- **Emicode:** EC1
- **AbZ-Nr.:** Z-157.10-47
- **Sobivus mänguasjadele:** DIN EN 71-3
- **Vastupidavus süljele ja higile:** DIN 53160
- **Libisemiskindlus:** DIN 51130 / DGVU 108-003 / R10
- **R11 (koos AquaSeal® Antislip Add'iga)**
- **Nakketugevus:** DIN EN ISO 2409
- **Kulumiskindlus:** DIN 68861
- **Tulepüsivus:** Cfl-s1 vastavalt DIN EN 14342, juhul kui kaetav puit on Cfl-s1 sertifitseeritud ning toodet on kasutatud vähemalt 100 g/m².
- **BvB:** Heaks kiidetud
- **Breem:** Heaks kiidetud
- **Minergie-ECO:** Heaks kiidetud
- **Läikeaste (mõõdetud 60°)**
- **Ultramatt (<5)**
-
-
- **Kasutamine**
- **AquaSeal® NaturalWhite** segatakse vahekorras **10:1 AquaSeal® NaturalWhite Härter** kõvendiga (komplektis) toote originaalkanistris. Segada hoolikalt kanistrit raputades kohe peale kõvendi lisamist. Peale segamist ja enne kasutamist tuleb segul lasta vähemalt 10 minutit seista. **Valmisegu kasutusaeg on 2 tundi** – soovitame segada ainult tööks vajaliku koguse lakki ja kõvendit!

- **NB!** Kuigi valmissegu säilitab oma viskoossuse kanistris ca ööpäevaks, ei sobi see enam pinnalakikihina kasutamiseks (oluliselt vähenenud kulumiskindlus). Siiski võib segu kasutada kruntimiseks, soovitatavalt teraslabidaga pinnale kandes.
- Kõvendiga segatud toode eraldab **CO₂** – seetõttu ei tohi segu kanistrit õhutihedalt sulgeda, et vältida kanistri paisumist või lekkimist.
- Kasutusvalmis, kõvendiga segatud toodet kantakse pinnale pintsliga või rulliga 2–3 kihina.
- **Spetsiifilised nõuanded**
- **AquaSeal® NaturalWhite** soovatakse kasutada heledatel puiduliikidel, kui eesmärgiks on saavutada võimalikult hele, naturaalne põrand. Toodet kantakse pinnale 3–4 õhukese kihina, saavutamaks ca **210–250 g** toote summaarne märgkiht. Õhukeste ühtlaste kihtide saavutamiseks soovime kasutada **6–7 mm** kiupikkusega rulli. Ühe pinnalekantava kihi optimaalne lakikulu on **70–90 ml/m²**.
- **AquaSeal® NaturalWhite** ei soovitata pinnale kanda lakilabidaga! Kuna iga lakikihiga suureneb pinnalekantava pigmendi intensiivsus, võib 1–2 viimase kihina kasutada ka toodet **AquaSeal® RoyalMat**. Sellisel juhul väheneb puitu heledamaks muutev efekt.
- Kasutades krundikihina **Classic BaseOil white** õli või **AquaSeal® NaturalWhite** krunti, suureneb puitu valgendav efekt. **AquaSeal® FlexPrimer** krunti võib samuti krundikihina kasutada – selliselt saab samuti varieerida lõpptulemuse heledust. Parima soovitud tulemuse saavutamiseks soovime lakisüsteemi testida proovipinnal.
- **Kuivamisaeg**
- Kuigi pinnale kantud lakikiht kuivab **3–4 tunniga**, soovime piirduda **1 lakikihi** pinnalekandmisega päevas – selliselt on minimeeritud puidu paisumine ja kaasnev külgsurve. Pinnale kantud lakikiht on üldjuhul valmis vahelihvimiseks ning ettevaatlikuks kõndimiseks umbes **3–4 tunni** möödudes.
- Optimaalne ruumitemperatuur lakkimisel on **15–25°C** ja **40–65%** suhtelist õhuniiskust. **Kõrgem ruumitemperatuur ning madal õhuniiskus** kiirendab lakikihi kuivamist, **madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus** omakorda pikendavad kuivamisaega. **Ebapiisava ventilatsiooni, liiga madala temperatuuri või paksema lakikihi** korral pikeneb kuivamisaeg märkimisväärselt.
- Lakitud põrand on **kõndimiseks valmis 24 tunni möödudes** viimasest lakikihist. **Põranda täielikuks koormamiseks, hooldusvahendite kasutamiseks ning vaipadega katmiseks tuleb oodata 7 päeva möödumist.**
- **Laki kulu**
- Sõltuvalt puiduliigist ja kasutatavast töövahendist.
- 1 lakirulli kiht:
umbes 70-90 ml/m² või umbes 11-14 m²/l

Ohutus

Järgnevad infodokumendid ja allikad on olulised:

- Üldine reeglistik ning tavad puitpõrandate viimistlemisel
- Viimistletud puitpõrandate puhastamine ja hooldus
- Toote ohutuskaart (MSDS)

Täiendavad soovitused:

- Kasutage lihvimistööl P2 klassi tolumumaski.
- Söömine, joomine ja suitsetamine laki kasutamise ajal või selle järel ei ole lubatud!
- Töövahendid puhastage vee ja seebiga vahetult pärast kasutamist.
- Järgige tavapäraseid laki- ja värvitoodete jäätmekäitlusreegleid!