

BERGERBOND PRIMER P

Kirjeldus

1-komponentne, kõrgkvaliteetsel polüuretaanil põhinev krunt. Vee- ja lahustivaba! Tungivalt soovitatav kasutada enne **BergerBond P2S** või **BergerBond M1P / M1 / M1X** liimide kasutamist. Sobib nii imavatele kui ka mitteimavatele aluspõrandatele.

Üldinfo

- Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul.
- Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et toote kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.
- Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul.
- Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et toote kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.
- **Tehnilised andmed**
- **Segamine / lahjendamine:** Ei lahjendata
Sobib edasiseks tööks põrandal: 2 h
Sobivus põrandaküttega: Jah
- Toodet võib kasutada ühe või kahe kihina peale kandes, et tugevdada aluspõranda betooni.
Kapillaar- või jääkniiskuse puhul võib **BergerBond Primer P** kasutada niiskustõkkena kuni 4% kapillaarniiskuse puhul (max).
- Kõik toodud andmed baseeruvad standardsetel kliimatingimustel (**23°C / 50% RH**). Kui kasutustingimused erinevad standardtingimustest, muutuvad ka kuivamisajad!
- **Märkus!**
- Ära kasuta **BergerBond Primer P** krunti alla +15°C temperatuuril või kui õhuniiskus on üle 65% RH. Jahedal või külmal hooajal peavad nii liim, paigaldatav materjal kui ka aluspõrand olema samal temperatuuril!
-
- **Säilitamine / transport**
- Säilib vähemalt **12 kuud** alates tootmiskuupäevast, kui transporditakse ja hoitakse jahedas ja kuivas kohas ning originaalpakendit ei ole avatud. Kaitsta külma eest!

-
-
- **Kasutamine**
-
- Loksuta **BergerBond Primer P** kanistrit hoolikalt enne kasutamist. Krunti levitades vahtkummist rulli või pintsliga, hoolitse ühtlase kihi pinnalekandmise eest. **Välgi** krundi loikude või liigse materjali pinnalejäämist! Liigse materjali pinnalekandmine põhjustab kuivamisprotsessis mullide tekkimist ning pinna ebapiisavat tugevust.
- Kui **BergerBond Primer P** pole piisavalt kuivanud ning see kaetakse parketiliimiga, tekivad krundikihis mullid, mis ei taga liimi piisavat nakketugevust ning liimikiht võib aluspinnast irduda.
- Kui **BergerBond Primer P** kasutatakse niiskustõkkena, tuleb toodet peale kanda 2-3 õhukese kihina. Iga kihi pealekandmine peab toimuma ristsuunas võrreldes eelneva krundikihiga. Igal krundikihil tuleb lasta täielikult kuivada – nii tagatakse piisavalt tugev aluspind enne põrandamaterjali liimimist.
- Viimasele, märjale krundikihile külvatakse õhuke kuiv liivakiht, et tagada kasutatavate liimide optimaalne nakkumine. Kui **BergerBond Primer P** kasutatakse enne **PUR-** või **SMP**-tüüpi põranda- / parketiliime, võib krunti kasutada ilma liivatamiseta – eeldusel, et liimimine toimub mitte hiljem kui 72 tundi pärast kruntimist. Pikema kuivamisaja puhul on liivatamistehnika vajalik, ka juhul kui krunti kasutatakse tasandus- või pahtlikihi all.
-
- **Toote kulu**
-
- **Kasutades krundina:** umbes 100-130 g/m²
Kasutades niiskustõkkena: umbes 250-300 g/m² (krundikihi kogukulu 2-3 kihina), sõltuvalt aluspinna imavusest
- **Aluspõrand**
- Peab olema puhas (saastevaba), kuiv (püsikuiv!), tugev, tasane ja pragudeta. Kui **BergerBond Primer P** kasutatakse anhidriitpõrandatel või anhidriidipõhistel tasandussegudel, tuleb aluspõranda pinda mehaaniliselt töödelda vastavalt tootja juhenditele.

Ohutus

Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul.

Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et toote kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.

