

AquaSeal® EcoGold

Kirjeldus

AquaSeal® EcoGold põhineb akrülaatpolümeeride ning polüuretaani dispersiooni hübriidsideainel. Ühekomponentse tootena on see kasutusvalmis, lihtne kasutada ning optimeeritud kuivamisajaga. AquaSeal® EcoGold on väga heade täiteomadustega ning voolavusega, tagades ühtlase lõppviimistluse.

Olemasolevad sertifikaadid/ heakskiidud



Blauer Engel:
EU Blume:

www.blauer-engel.de/uz12a

EU Ecolabel : DE/044/059

gloss/matt

Giscode:

W2+

Emicode:

EC1

AbZ-Nr.

Z-157.10-46

Sobilik mänguasjadel DIN EN 71-3:

Vastupidavus süljele ja
higile

DIN 53160:

Libisemiskindlus: DIN 51130/DGVU 108-003 / R9
R10 (koos AquaSeal® Antislip Add)

Nakketugevus: DIN EN ISO 2409

Kulumiskindlus: DIN 68861

BvB: Heaks kiidetud

Minergie-ECO: Heaks kiidetud

Breeam: Heaks kiidetud

Tulepüsisvus: DIN EN 13501-1 / Class E_n

Läikeaste (möödetud 60°)*

matt (10-20)

semigloss (30-40)

gloss (>80)

Märkused

AquaSeal® EcoGold on väga hea nakkuvusega erinevatel kruntlakidel – näiteks AquaSeal® FlexPrimer, AquaSeal® ExoBloc ja SolvSeal UniQuickPrimer.

Õlised (eelkõige troopilised) nagu teak, oliivipuu jne tuleb eelnevalt töödelda kruntlakiga AquaSeal® ExoBloc. Tumedad puiduliigid nagu kirss, pirnipuu jne tuleb ühtlase ning nõrga viimistluse saavutamiseks eelnevalt töödelda kruntlakiga AquaSeal® ExoBloc. AquaSeal® EcoGold kasutamine korkpindadel on lubatud.

Kasutamine

AquaSeal® EcoGold kantakse eelistatult pinnale lakirulliga; kui kasutatakse pintslit või aplikaatorit, tuleb toode pinnale kanda kolme üksteise suhtes risti levitatud kihina. Väga absorbeerivad/ imavad puiduliigid (näiteks pöök, vaher, saar jne) tuleb ühtlase lõpptulemuse saavutamiseks viimistleda ainult lakirulliga!

Tuleb vältida liigvähese lakikoguse pinnalekandmist (poolkuiva rulliga) või lühikarvalise lakirulli kasutamist – vähim vajalik lakikogus on toodud allpool.

Kuivamisae

Vältimaks liigse veekoguse viimist puitu, soovime lakkida ühe kihi päevas – selliselt on tagatud puitu viidud vee piisav aurustumine. AquaSeal® EcoGold on üldjuhul valmis vahelihvimiseks ning ettevaatlikult pinnal kõndimiseks umbes 3-4 tunni möödudes (23°C/50% suhteline õhuniiskus). Ebapiisava ventilatsiooni, ettenähtust madalama temperatuuri ning paksema lakikihi korral pikeneb kihtide kuivamisae märkimisväärselt. Lakikiht on esmaseks kasutamiseks valmis 72 tunni möödudes standardtingimustes; lakitud põranda täielikuks koormamiseks, hooldusvahendite kasutamiseks ning vaipadega katmiseks tuleb oodata 7 päeva möödumist.

Laki kulu

Sõltuvalt puiduliigist ja kasutatavast töövahendist:

1 aplikaatori/ lakilabida kiht vahelakina:
umbes 30 ml/m² või umbes 35 m²/l

1 lakirulli kiht:
umbes 100 ml/m² või umbes 10 m²/l (350-550 sf/gal)

Ladustamine / transport

Toote eluiga avamata tehasepakendis on minimaalselt 15 kuud.

Turvalisusteade

Toode võib ärritada nahka ja silmi. Vältida tooteaurude sissehingamist ning kontakti silmade ning nahaga. Kasutamine vaid ventileeritud keskkonnas. Peske hoolikalt käsi pärast toote kasutamist. Hoidke pakendit suletuna. Hoidke laste eest! Tootejääke ei tohi valada kanalisatsiooni või loodusesse, käideldge vastavalt kehtivale ohtlike jäätmete käitlemise korrale.

Üldised soovitused

Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovime toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul.

Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et toote kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.

AQUASeal® EcoGold

Täiendav vajalik info

Järgnevad infodokumendid ja allikad/ teadmised on olulised:

- Üldine reeglistik ning tavad puitpõrandate viimistlemisel
- Viimistletud puitpõrandate puhastamine ja hooldus
- Toote ohutuskaart (MSDS)
- Kasutage lihvimistöödel P2 klassi tolumumaski.
- Söömine, joomine, suitsetamine koos laki kasutamisega või selle järel ei ole lubatud!
- Töövahendid puhastage vee ja seebiga vahetult pärast kasutamist.
- Pooleldi kasutatud lakikonteineriga saab alustada järgmist tööd – ärge visake poolikut lakikanistrit ära!
- Järgige tavapäraseid laki- ja värvitoodete jäätmekäitlusreegleid!

* Toote kuivamisjärgne läige sõltub pinnalekandmise meetodist, aluskihist ja ruumi kliimatingimustest

** Kui Tehnilise tootekirjelduse sisu erineb etiketil olevast infost, tuleb ettevõtte kodulehel olevat tootekirjeldust lugeda alati kehtivaks. Muu trükitud materjali sisu ajakohastatakse regulaarselt.