

AquaSeal® FlexFill COLOR Parketivuukide tihendusmass, silikoonivaba

Kirjeldus

AquaSeal® FlexFill COLOR on silikoonivaba akrülaadipõhine tihendusmass parketivuukide ja teiste ühenduskohtade tihendamiseks. Kõrgkvaliteetne tihendusmass on lihvitav pärast lühikest kuivamisaega ning ülekaetav kõigi põrandalakkidega. AquaSeal® FlexFill COLOR on suurepärase liimumisomadustega ning kasutatav ka liimina. AquaSeal® FlexFill COLOR on elastne, lahustivaba ja lõhnatu; sobib kasutamiseks nii lakitud kui lakkimata põrandatel ning puitpindadel.

Olemasolevad sertifikaadid/ heakskiidud



Giscode: W1
ATFA: heaks kiidetud
NWFA: heaks kiidetud
MFMA: heaks kiidetud

Saadaolevad värvused

AquaSeal® FlexFill COLOR on saadaval järgmistes värvitoonides (värvitoonid tõlkimata- nagu pakendil):

- spruce, fir, European maple
- ash, pine, Canadian maple
- oak light, chestnut
- oak dark
- afromosia, iroko, jatoba
- beech bright, red oak light, yew
- beech dark, red oak dark, cherry, alder
- doussie, merbau, pear
- mahogany, azobe, teak
- wenge, smoked oak
- white
- light grey
- medium grey
- dark grey, anthracite
- black

Värvitooni saab identifitseerida pakendil oleva kirje abil.

Kasutamine

AquaSeal® FlexFill COLOR kantakse vajalikku ühenduskohta tavalise silikoonipüstoli abil. Töödeldav/ täidetav ala peab olema puhas, kuiv, vaba rasvast ja tolmust. Täidetavad vuugid tuleb kindlasti puhastada tolmuimeja abil. Rasva ja/ või õli jäägid täidetavas vuugis mõjutavad tihendusmassi nakkumist vuugiga!

Täidetava vuugi laius võib olla 10 – 30. Pärast vajalikku/ piisavat kuivamist võib AquaSeal® FlexFill COLOR lihvida ja lakkida. Kuna nakkumist tihendusmassi ning lakikihi vahel on võimatu pika aja vältel üheselt mõõta, on tihendusmassi

Date of issue 08/2025 - Page 1 of 2

eelistatav kasutusviis vuukide täitmisel pärast lakkimistööde lõpetamist. Selleks peab viimane lakikiht olema täielikult kuivanud. Pärast vuugi töötlemist ja tihendusmassi kuivamist tuleb põrand töödelda hooldusainega (nii välditakse tihendusmassi õrnalt kleepuv olekut).

Täidetava vuugi served kaetakse hoolikalt maalriteibiga. Sügavate vuukide täitmisel soovitakse kasutada sobilikku vuuginööri/ linti. Sellisel juhul nakkub AquaSeal® FlexFill COLOR ainult vuugi vertikaalsete külgedega. Kui vuuk täidetakse ilma vuuginööri põhjani, on oht, et ühenduskoha vastupidavus jääb mõnevõrra nõrgemaks (täidetud vuuki mõjutavad sel juhul jõud nii vuugi külgedelt kui põhjast). Kasutades sobivat vuuginööri (näit. BergerTool SmartCord), tagatakse kontakt vaid vuugi vertikaalpindadega ning see tagab vuugimassile puidu paisumise/ kahanemise tõttu väiksema pinge

Töötemperatuur: +5°C to +35°C.
Temperatuurikindlus peale kuivamist: -20°C to +80°C

Vuugimass kahaneb kuivamisel mõnevõrra; nähtav on see eelkõige laiade ja sügavate vuukide täitmisel. Seetõttu võib vajalikuks osutuda pärast vuugi esmast täitmist ja massi kuivamist, teostada vuukimine veelkord.

Vuugimass saavutab oma lõpliku värvuse peale täielikku kuivamist.

Kuivamine

Sõltuvalt ruumi kliimast ja vuugi mahust, võib AquaSeal® FlexFill COLOR lihvida ca 18-24 h möödudes. Valmisolek täielikuks koormamiseks saabub 48-72 tunni möödudes.

Pidage silmas, et ka peale täielikku kuivamist säilitab AquaSeal FlexFill teatava vähesese kleepuvuse. Tegu on tootespetsiifilise omadusega ning seda tuleb pidada normaalseks tulemuseks. Seetõttu võib olla tarvilik lintlihvimisemasina rataste ümbritsemine täiendava teibiga, et vältida materjalijääkide kleepumist lihvimisemasina rataste külge.

Toote kulu

Toote kulu saab arvutada valemiga: vuugi pikkus x vuugi laius x vuugi sügavus.

Näiteks:

Vuuk on 20 m pikk. 1cm lai ning 0,6 cm sügav.

20 m = 2000 cm x 1 cm x 0.6 cm = 1200 cm³ =

4 x 310 ml mahuga AquaSeal® FlexFill COLOR tuubi (vt ka järgnevat tabelit)

AquaSeal® FlexFill COLOR Parketivuukide tihendusmass, silikoonivaba

Ligikaudne vuugi pikkus meetrites, teostatav 310ml tuubiga

Vuugi sügavus, (mm)	Vuugi laius [mm]						
	5	7	10	12	15	20	25
5	12	9	6	5	4	3	2,5
7	9	6	4	3	3,0	2	1,8
10	6	4,5	3	2,5	2	1,5	1,2
12	5	4	2,5	2	1,5	1,3	1,0
15	4	3	2	1,5	1	1,0	0,8

Ladustamine / transport

Toote eluiga avamata tehasepakendis on minimaalselt 48 kuud, tingimusel, et toodet transportitakse ning hoiustatakse kuivas ning jahedas kaitstuna külmumise eest.

Tähelepanu: Kaitsta otsese päikesevalguse eest!

Üldised soovitused

Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul.

Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et toote kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.

Täiendav vajalik info

Järgnevad infodokumendid ja allikad on olulised:

- Üldine reeglistik ning tavad puitpõrandate viimistlemisel
- Viimistletud puitpõrandate puhastamine ja hooldus
- Toote ohutuskart (MSDS)

*Kui Tehnilise tootekirjelduse sisu erineb etiketil olevast infost, tuleb ettevõtte kodulehel olevat tootekirjeldust lugeda alati kehtivaks. Muu trükitud materjali sisu ajakohastatakse regulaarselt.