

AquaSeal® GreenStar

Kirjeldus

AquaSeal® GreenStar on veepõhine, kahekomponentne tippkvaliteediga viimistluslakk puit- ja parkettpõrandatele. Toote retsept põhineb kõrgkvaliteetsel polüuretaanil, tagades erakordse kulutuskindluse, vastupanu kodukemikaalide toimele ning kasutusvõimaluse kõikides võimalikes koormusklassides. Erinevalt tavapärastest kahekomponentsetest lakkidest, ei ole tootel (ega selle kõvendikomponendil) vajalik ohu- ja hoiatusmärgistus! Toote kuivamisel ei eritu CO₂-te. Kõvendiga segatuna on tootel **eriti pikk kasutusaeg- 18 tundi!** Tänu toote eriomadustele ning elastsusele on toode kasutatav ka korkpindadel. AquaSeal® GreenStar sobilikkus ka sportpõrandatele on sertifitseeritud vastavalt DIN 18032-2 ja EN 14909.

Olemasolevad sertifikaadid/ heakskiidud



Giscode:	W2+
Emicode:	EC1
AbZ-Nr.	Z-157.10-47
FIBA:	matt/ultramatt
Sobilik mänguasjadele:	DIN 71-3
Vastupidavus süljele ja higile :	DIN 53160
Sobib sportpõrandatele:	DIN V 18032-2
Sobib sportpõrandatele:	DIN EN 14904
Libisemiskindlus:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9 Koos AquaSeal AntiSlip Add: R10/R11
Tulepüsisvus:	Cfl-s1 vastavalt DIN EN 14342, juhul kui kaetav puit on Cfl-s1 sertifitseeritud ning toodet on kasutatud vähemalt 100 g/m ²
BvB:	Heaks kiidetud
Breem:	Heaks kiidetud

Läikeaste (möödetud 60°)*

Ultramatt	(< 10)
matt	(10-20)
semigloss (poolläikiv)	(30-40)
gloss (läikiv)	(>80)

Märkused

Vähendamaks parketi külgliimimise riski, soovime kindlasti põranda kruntimisel kasutada AquaSeal® ExoBloc või AquaSeal® FlexPrimer kruntlakki. Alternatiivina on Classic BaseOil samuti kasutatav krundina. SolvSeal UniQuickPrimer kasutamine krundina on lubatud.

Kasutamine

AquaSeal® GreenStar segatakse vahekorras 10:1 kõvendiga AquaSeal® GreenStar Härter, (komplektis) toote

Date of issue 08/2025 - Page 1 of 2

originaalkanistris. Segada hoolikalt kanistrit raputades kohe peale kõvendi lisamist. Peale segamist/ enne kasutamist tuleb segul lasta vähemalt 10 minutit seista. **Valmisseguga kasutusaeg on vähemalt 18 tundi!**

Soovitav kasutuskord: 1x AquaSeal® ExoBloc või AquaSeal® FlexPrimer, seejärel 2x AquaSeal® GreenStar. Eriti kriitiliste kasutuskoozumustega pindadel annab see prima tulemuse. Lubatud kulumiskindlus/ vajalik lakikihi paksus saavutatakse kandes lakirulliga 2 kihti lakki kruntlakile või siis 3 kihti lakki ilma krundita. Poorsete puiduliikide (näit. pöök, vaher, saar) katmisel tuleb kindlasti kasutada lakkimiseks lakirulli!

Tuleb vältida liigvähese lakikoguse pinnalekandmist (poolkuiva rulliga) või lühikarvalise lakirulli kasutamist – vähim vajalik lakikogus on toodud allpool.

Lakki saab kasutada pindlakina AquaSeal® SportMarking COLOR märgistuste või disainielementide lakkimiseks.

Kuivamisaeg

Vältimaks liigse veekoguse viimist puitu, soovime lakkida ühe kihi päevas – selliselt on tagatud puitu viidud vee piisav aurustumine. AquaSeal® GreenStar on üldjuhul valmis vahelihvimiseks ning ettevaatlikult pinnal kõndimiseks umbes 2-3 tunni möödudes (15-23°C/40-65% suhteline õhuniiskus).

Ebapiisava ventilatsiooni, ettenähtust madalama temperatuuri ning paksema lakikihi korral pikeneb kihtide kuivamisaeg märkimisväärselt.

Lakikiht on esmaseks kasutamiseks valmis 48 tunni möödudes standardtingimustes; lakitud põranda täielikuks koormamiseks, hooldusvahendite kasutamiseks ning vaipadega katmiseks tuleb oodata 7 päeva möödumist.

Laki kulu

Sõltuvalt puiduliigist ja kasutatavast töövahendist:

1 aplikaatori/ lakilabida kiht vahelakina:
umbes 30 ml/m² või umbes 35 m²/l

1 lakirulli kiht:
umbes 100 ml/m² või umbes 10 m²/l (350-550 sf/gal)

Ladustamine / transport

Toote eluiga avamata tehasepakendis on minimaalselt 18 kuud, tingimusel, et toodet transporditakse ning hoiustatakse kuivas ning jahedas kaitstuna külmumise eest.

Toote külmumisel (ka osalisel) kaotab toode oma vajalikud omadused.

Pooleldi kasutatud kõvendi säilitamiseks peab pakendi kork olema õhutihedalt suletud!

Turvalisustead

Toode võib ärritada nahka ja silmi. Vältida tooteaurude sissehingamist ning kontakti silmadega ning nahaga. Kasutamine vaid ventileeritud keskkonnas. Peske hoolikalt käsi pärast toote kasutamist. Hoidke pakendit suletuna. Hoidke laste eest! Tootejääke ei tohi valada kanalisatsiooni

AquaSeal® GreenStar

või loodusesse, käidelve vastavalt kehtivale ohtlike jäätmete käitlemise korrale.

Tööstuslikult lakitud valmisparketi lakkimine

AquaSeal® GreenStar nakkub enamasti piisavalt tööstuslikult lakitud põrandapindadele. Siiski ei ole võimalik seda alati väita- seetõttu tuleb sellise hoolduslakkimise vajaduse korral teha nakketest põranda vähenähtavas/ kasutatavas kohas. Enne sellise testi tegemist tuleb kogemusele tuginedes põrand hoolikalt puhastada Brilliance Cleaner L94 vahaeemaldiga ning seejärel niiske põrandamopiga hoolikalt pesta. Pärast põranda kuivamist tuleb põrandapind karestada kasutades grid 120 lihvimispaberit. Lisainfo meie korporatiivveebilehelt (inglise keeles): Technical Special Information No. 05.

Üldised soovitused

Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul.

Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et toote kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.

Täiendav vajalik info

Järgnevad infodokumendid ja allikad/ teadmised on olulised:

- Üldine reeglistik ning tavad puitpõrandate viimistlemisel
- Viimistletud puitpõrandate puhastamine ja hooldus
- Toote ohutuskaart (MSDS)
- Kasutage lihvimistöödel P2 klassi tolumumaski.
- Söömine, joomine, suitsetamine koos laki kasutamisega või selle järel ei ole lubatud!
- Töövahendid puhastage vee ja seebiga vahetult pärast kasutamist.
- Pooleldi kasutatud lakikonteineriga saab alustada järgmist tööd – ärge visake poolikut lakikanistrit ära!
- Järgige tavapäraseid laki- ja värvitoodete jäätmekäitlusreegleid!

* Toote kuivamisjärgne läige sõltub pinnalekandmise meetodist, aluskihist ja ruumi kliimatingimustest

** Kui Tehnilise tootekirjelduse sisu erineb etiketil olevast infost, tuleb ettevõtte kodulehel olevat tootekirjeldust lugeda alati kehtivaks. Muu trükitud materjali sisu ajakohastatakse regulaarselt.