

BERGERBOND D1U

Kirjeldus

BergerBond D1U on madala emissioonitasemega 1-komponentne dispersioonliim PVC - katete, CV- katete, püsivate mõõtmatega LVT, linoleumi ning tekstiilpõrandakatete ja vaipade liimimiseks.

Tehnilised andmed

Värvus: beez
Sobivus põrandaküttele: jah
Vastupidavus ratastel koormusele DIN 12529: vastupidav

Sertifikaadid/ heakskiidud



Blauer Engel: www.blauer-engel.de/uz113

Giscode: D1
Emicode: EC1
AbZ-Nr.: Z-155.20-556
Breeam: Heaks kiidetud

Märkus!

Ära kasuta BergerBond D1U temperatuuril alla + 15°C ja/ning üle 75% RH. Külmal aastaajal peavad materjalid ja aluspõrand olema samal temperatuuril enne paigaldamist. Linoleumi paigaldamisel peab materjali ja põrandakatte temperatuur olema vähemalt +18°C. Tutvuge kindlasti linoleumi tootja poolsete paigaldusjuhistega ruumi kliimatingimuste osas

Kasutamine

BergerBond D1U kantakse aluspinnale sobiva hammastusega liimikammi abil. Pärast pinnalekandmist ja vajalikku ooteaega võib põrandakattematerjali paigale liimida. Suruda piisava koormusega (koormusrulli abil) kogu katte ulatuses tagamaks katte aluspinna piisav märgumine/ kontakt liimiga. Soovitame koormusrulliga surve avaldamist ca 30-45 minuti möödudes pärast katte pinnaleasetamist.

Võib juhtuda, et ca 10 minuti möödumisel peale koormusrullimist võivad põrandakatte served ja otsad (kaardu tõmbuvad ühendused) vajada täiendavat koormusrullimist. Võimalusel tasub ühenduskohad ja paanide lõpuühendused täiendavalt raskus(t)ega koormata. Liim kuivab lõplikult 24 tunni möödudes.

Kui ühenduskohad vajavad jootmist/ kokkusulatamist, tohib seda teha alles peale liimi täielikku kuivamist: minimaalselt 24 tunni möödumisel; parim on oodata ca 48 tundi liimimisest.

Liimijäägid tuleb eemaldada niiske lapi abil koheselt. Kuivanud liimijääkide eemaldamiseks võib kasutada Brilliance Cleaner L91 niisutatud lappi.

Toote kulu

PVC, CV, design LVT põrandakatted:
umbes. 300 g/m² liimikammiga A2
Linoleum:
umbes 400 g/m²; liimikammiga B1
Tekstiilkatted:
umbes 350–500 g/m², liimikammiga B1 või B2, sõltuvalt põrandakattematerjali tagaküljest

Kuivamine

Õhutusaeg põrandal: 0-15 min, sõltub kattematerjalist (PVC plaadid kuni 20 min.)
Tööaeg peale õhutamist: umbes 20 min.
Valmis koormamiseks: 24–48 h, sõltuvalt kattematerjalist
Lõplik tugevus: 72 h

Kõik toodud andmed baseeruvad standardsetel kliimatingimustel (23°C/ 50% RH). Kui kasutustingimused erinevad standardtingimustest, muutuvad ka kuivamisajad!

Aluspõrand

peab olema puhas (saastevaba), kuiv (püsikuiv), tugev, tasane ja pragudeta. Põranda siledus/ tasasus peab olema sobilik katte liimimiseks!
Nõrgalt seotud põrandakihid, pahtli- või liimijäägid tuleb mehaaniliselt eemaldada!
Põranda ebatasasused tuleb töödelda sobiva pahtli või tasandusseguga.
Mittemavad aluspõrandad- nagu näiteks asfaldipõhised pinnad- tuleb eelnevalt tasandada vähemalt 2mm paksuse pahtli või tasandussegu kihiga. Kasutatav pahtel/ tasandussegu peab enne liimimist olema täielikult kuivanud/ kõvenenud. Vajadusel võib kasutada krundina BergerBond Primer D

Säilitamine / transport

Säilib vähemalt 15 kuud alates tootmiskuupäevast, kui transporditakse ja hoitakse jahedas ja kuivas kohas ning originaalpakendit ei ole avatud. Kaitsta külma eest.

Turvalisusjuhised

Koostises on vastavalt VdI-RL 01 polümeerdispersioonid, modifitseeritud sideained, säilitusained, mineraalsed täiteained, lisandid ja vesi. Toode sisaldab 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [MIT], 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -one [BIT]. Täiendava info saamiseks tutvuge toote ohutuskardiaga (MSDS). Hoida lastele kättesaamatus kohas! Kasutamine vaid ventileeritud keskkonnas. Söömine, joomine, suitsetamine koos liimi kasutamisega samal ajal ei ole lubatud! Kandke sobivaid kaitseprille. Toote sattumisel silma, loputage ohtralt veega ja pöörduge arsti poole. Kasutage kummikindaid toote käitlemise ajal. Kandke pikke pükse, vältige toote nahale sattumist. Nahale sattunud toode eemaldage koheselt; pikaajaline kontakt tootega võib nahka tõsiselt kahjustada. Peske hoolikalt käsi pärast toote kasutamist või toote nahale

BERGERBOND D1U

sattumist. Tootejääke ei tohi valada kanalisatsiooni või loodusesse, käidelda vastavalt kehtivale ohtlike jäätmete käitlemise korrale. Töövahendid puhastage koheselt peale kasutamist vee ja seebiga pestes. Kuivad tootejäägid võib käidelda olmeprügina.

Üldised soovitused

Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul.

Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et toote kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.

Täiendav vajalik info

Järgnevad infodokumendid ja allikad on olulised:

- Üldine reeglistik ning tavad põrandakatete liimimisel/ paigaldamisel
- Paigaldatava põrandamaterjali tootja poolsed juhised ja kehtivad standardid
- Toote ohutuskaart (MSDS)

* Kui Tehnilise tootekirjelduse sisu erineb etiketil olevast infost, tuleb ettevõtte kodulehel olevat tootekirjeldust lugeda alati kehtivaks. Muu trükitud materjali sisu ajakohastatakse regulaarselt.