

CLASSIC BASEOIL, CLASSIC BASEOIL COLOR

Kirjeldus

Kõrge kuivainesisaldusega, looduslikel õlidel baseeruv ning suurepärase imendumisega loodussõbralik põrandaõli. Sobib kasutamiseks kõigil puiduliikidel ning tagab naturaalse, kulutuskindla ning siidja tulemuse.

Lisaks värvitule baasversioonile on saadaval Classic BaseOil Color versioonid enam kui 50 erinevas värvivarjundis, mis annab võimaluse koloreerida põrand soovitavas toonis. Segades Classic Base Oil kiirendiga Classic Plus (segamisvahekord 10:1), võib põranda täiendavalt üle lakkida vesipõhiste toodetega AquaSeal® RoyalMat, AquaSeal® CeramicStar, AquaSeal® GreenStar, AquaSeal® EcoGold, AquaSeal® NordicWhite ning lahustipõhiste lakkidega SolvSeal LT Export Extra ja Classic HardOil. Sellise tehnikaga tagatakse põrandale oluline täiendav kaitsekiht muutes põranda sisuliselt hooldusvabaks.

Kui soovitakse säilitada põranda naturaalpuidu iseloom ilma lakikihta, võib õlitatud põranda katta täiendavalt veel Classic 100ProOil õlikihiga või töödelda hooldustootega Brilliance SuperWax.

Õlitatud põranda hooldamiseks võib kasutada ka Brilliance OilCare toodet.

Sertifikaadid / Heakskiidud



Giscode: Ö10+ (Classic BaseOil)
Giscode: Ö40+ (Classic BaseOil Color)
Giscode: Ö60+ toonidele KG40874, KG40886, KG40460, KG40819
AbZ-Nr.: Z-157.10-48
Sobivus mänguajajadel: DIN EN 71-3 (Classic BaseOil + Classic BaseOil Color)
Vastupidavus süljele ja higile: DIN 53160 (Classic BaseOil)
Libisemiskindlus: DIN 51130/DGVU 108-003 / R9/R10/R11
Tulepüsisvus: Cfl-s1 vastavalt DIN EN 14342 juhul kui puit on sertifitseeritud Cfl-s1 nin õli kasutatakse kuni 60 g/m².
Minergie-ECO: Heaks kiidetud
BvB: Heaks kiidetud (värvitu õli)
Kokkupuude toiduga: EC 1935/2004

Oluline märkus!

Õliga küllastatud poleerimislapid, poleerimiskettad ning muud töötlemisjäädgid (õliga kokku puutunud lihvimistolm, majapidamispaber, svammid, pintslid jne) tuleb asetada veega täidetud ja õhukindlalt suletud metallkonteinerisse! Nõuetekohaselt käitlemata ja õliga kokku puutunud töövahenditel on oht isesüttimiseks siseruumis! Toode ise ei ole isesüttiv! Soovitame tungivalt läbi lugeda ka täiendava info korporatiivleheküljelt: "Technical Special Information Sheet No. 17" ning käituda vastavalt juhenditele!

-Kasutades toonitud õli erinevatest pakenditest, veenduge et tegu on sama tootmispartiiga võimalike toonierinevuste vältimiseks!

-Segage toodet hoolikalt enne kasutamist!

- Kõiki toonitud õlised võib omavahel segada, saavutades nii täiesti unikaalse ja individuaalse värvilahenduse Teie põrandale.

- Täiendava mehaanilise ja keemilise vastupidavuse saavutamiseks ning eksootiliste ja õirikaste puiduliikide puhul soovitame toodet segada kiirendiga Classic Plus (segamisvahekord 10:1).

- Heledate (valged ja hallid) toonide puhul soovitame kasutada kiirendit Classic Plus stabiliseerimaks ning sidumaks õlis sisalduvaid pigmente kindlalt kuivanud õlikihti!

- Üldjuhul on Classic BaseOil katmine vesipõhiste lakkidega võimalik ka eksootilisest puidust põrandate puhul. Siiski soovitame enne sellise põranda töötlemist kontakteeruda meie tugimeeskonnaga ning võimalusel teha prooviõlitamine piiratud testialal.

Kasutamine

- Põrand tuleb lihvida ilma lihvmaterjali vigastusteta ühtlaseks, vältides sügavaid kriimustusi/ vagusid.
- Vajadusel kasutada AquaSeal® Pafuki, AquaSeal® PafukiPowder või SolvSeal Pafuki Super puidupahtleid vigastuste ning pragude täitmiseks.
- Tagamaks puidu poorede maksimaalne avatus, soovitame lihvitud põranda veega üle pihustada ning ühtlaselt mopiga töödeleda. Õlitamisega võib alustada kui niisutatud põrand on visuaalselt kuivanud. Eriti oluline on eelnev töötus veega toonitud õlide kasutamisel- see tagab visuaalselt ühtlasema tulemuse!
- Classic BaseOil kantakse põrandale tavaliselt spaatli abil ühe õhukese õlikihina kuni puidu küllastumiseni. Sõltuvalt puidu poorsusest võib olla vajalik ka täiendava õlikihi kandmine põrandale. Võimalusel kasutage tööriistu BERGER TOOL Universal Spachtel või BERGER TOOL Applicator ElasticPlus. Kui tegu on väga poorse puiduga, on parim viis puidu küllastamiseks Classic BaseOil õliga kasutada BergerTool Microfaserrolle ning töödelda põrandat mitmes kihis ristisuunaliselt eelneva kihiga. Pärast õli pinnale kandmist tuleb põrandat töödeleda punase või valge poleerimisketta abil ning seejärel vastava puuvillase tekstiilkettaga. Oluline on põrandalt eemaldada kogu üleliigne õli! Kui põrandapragudest ning oksakohtadest tõuseb peale ketastega töötlemist pinnale õli. Tuleb poleerimist puuvillase tekstiiliga kaetud kettaga korrata! Pärast ca ööpäevast kuivamist, tuleb hinnata saavutatud põranda kattekihi ühtlust ning vajadusel õlitamist õhukese kihiga korrata. Teise õlitamiskihiga kulub väga vähe õli, kuna puidu poorid on enamjaolt küllastunud.

CLASSIC BASEOIL, CLASSIC BASEOIL COLOR

Õlitatud põranda läikeaste

Õlitatud põrandal on üldjuhul siidjasmatt läige, läige varieerub sõltuvalt kasutatud lihvmaterjali karedusest ning õlikihtide arvust. Iga täiendava hilisema õlikihiga ning hooldustoodete kasutamise järgselt muutub põrand pisut rohkem läikivaks.

Kuivamine

Standardtingimustel (23°C/ 50% RH): põrandal võib vähehesel määral liikuda peale 12 tunni möödumist; ülelakkimiseks on vajalik ooteaeg vähemalt 24 tundi. Vastavalt tooteklassile, tuleb õli oksüdatiivseks kuivamiseks tagada ruumi miinimumtemperatuur vähemalt 18°C. Puudulik ventilatsioon, madalam põranda temperatuur, kõrgem õhuniiskus, paks õlikiht ning sügavtumedad õli toonid (wenge, grey-brown, black, teak, Padauk)- need faktorid nõuavad lisaaega põranda täielikuks kuivamiseks. Neil juhtudel võib kuivamisaeg ulatuda 72 tunnini; sügavmusta tooni õli puhul on tarvilik oodata enne põranda koormamist või ülelakkimist isegi kuni 7 päeva. Eriti oluline on õli täielik kuivamine enne põranda ülelakkimist polüuretaanlakkidega. Kuivamist saab kontrollida puhta puuvillase lapiga põrandat hõõrudes – lapi määrdumise korral pole põrand edasiseks töötamiseks piisavalt kuivanud.

Vaipade asetamine töödeldud põrandale ning veega kokkupuude ei tohiks toimuda enne 8-14 päeva möödumist!

Toote kulu

Sõltuvalt kasutatud lihvmaterjali karedusest, puidu tüübist ning poorsusest on toote kuluks tavaliselt ca 20-50 g/m² (tamm, pragudeta põrand).

Väga kuiva ja / või poorse puidu ning hulgaliste pragude/ liistuvahede puhul võib toote kulu olla märkimisväärselt suurem.

Ladustamine / transport

Toote eluiga avamata originaalpakendis on vähemalt 24 kuud, eeldusel et toodet on transporditud ning hoiustatud jahedas ning kuivas kohas. Avatud pakendi puhul tuleb toote säilitamiseks pakend õhutihedalt sulgeda (õli reageerib õhuhapnikuga kokkupuutel). Siiski tekib sellisel juhul toote pinnale "nahk", mis tuleb enne järgnevat kasutamist eemaldada.

Üldised soovitus

Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul.

Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et toote kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.

Täiendav vajalik info ja meeldetuletused

Järgnevad infodokumendid ja allikad on olulised:

- Üldine reeglistik ning tavad puitpõrandate õlitamisel/ lakkimisel
- Käesolev tootekirjeldus
- Toote ohutuskaart (MSDS)
- Õlitatud/ lakitud põrandate hooldusjuhendid (näiteks Berger-Seidle Brilliance tootesari).

Pidage silmas, et õlitatud põranda järeltöötlus lakkidega nõuab töö teostajalt ekspertoskusi. Selline tootesüsteem töötab ainult juhul kui õli on enne lakkimist täielikult kuivanud! Seetõttu on ruumi kliimatingimuste ga arvestamine ääretult oluline. Ekstreemsetel juhtudel- kui õli pole korralikult kuivanud- võib toimuda järgneva lakikihi delamineerumine põrandalt!

Seetõttu tuleb tööd planeerides kindlasti arvestada kliimatingimustest tulenevate ajaliste mõjufaktoritega!

Üldised turvalisusteated

Võib ärritada silmi ja nahka! Allaneelamisel ohtlik! Väldi sattumist silma ja nahale ning aurude sissehingamist! Kasutada piisava ventilatsiooniga kohas! Pesta hoolikalt käsi peale kasutamist! Hoida toote pakend tihedalt suletuna! Kui toode on segatud kiirendiga Classic Plus, ei tohi anumad tihedalt sulgeda- anuma lõhkpaisumise oht! Hoida lastele kättesaamatus kohas! Tootejäägid ning tühjad pakendid käidelda vastavalt kehtivatele jäätmeäitlusreeglitele!

*Kui Tehnilise tootekirjelduse sisu erineb etiketil olevast infost, tuleb ettevõtte kodulehel olevat tootekirjeldust lugeda alati kehtivaks. Muu trükitud materjali sisu ajakohastatakse regulaarselt.